

Technický list

Univerzální olej ARDVOS č. 266

Oblast použití	Na interiérové dřevo listnáčů i jehličnanů, např. Nábytek, podlahy a také kuchyňská prkénka a Multiplex. Nevhodný na dýhu, mořené povrchy či vnitřní části skříní.
Technické parametry	Zvýrazňuje a prohlubuje přirozenou barvu žilkování dřeva. Po 2 – 3 nátěrech vytváří hedvábně pololesklý a vodě odolný film. Splňuje podmínky DIN 53 160, je odolný proti potu a slinám. Certifikace dle DIN EN 71, část 3., vhodný pro hračky.
Složení	Lněný olej, lněný olej – polymerizovaný lněný olej – ester přírodní pryskyřice, lněný olej – dřevní olej – polymerizovaný lněný olej, glycerolester přírodní pryskyřice, lněný olej – polymerizovaný lněný olej, pomerančová silice, izoalifáty, kyselina křemičitá, mikromletý vosk, dehydratovaný aminocukr a bezolovnatá vysoušecí činidla (Ca, Co, Zr).
Odstíny	Čirý, zvýrazňuje a prohlubuje přirozenou kresbu dřeva.
Ředění	Pro rozprašování (ředění 5 – 10 %) nebo namáčení (ředění 10 – 20 %) použijte ředidlo SVALOS - č. 222.
Způsob aplikace	Štětcem, houbou, rozprašováním, potíráním kouskem látky nebo leštičkou při teplotě nad 12 °C.
Vydatnost	Stanoví se provedením zkušební aplikace. První nátěr: 60 ml/m ² , tj. 1 litr stačí cca na 17 m ² Druhý nátěr: 24 ml/m ² , tj. 1 litr stačí cca na 42 m ² Třetí nátěr: 10 ml/m ² , tj. 1 litr stačí cca na 106 m ²
Čištění	Nástroje čistěte ihned po použití ředidlem SVALOS č. 222 nebo čisticím prostředkem na štětce LEVO č. 997.
Doba zrání	Při teplotě 23 °C a relativní vlhkosti 50 %: první nátěr 12 hodin, následné nátěry 24 hodin. Při vyšších teplotách uvažujte kratší doby zrání a leštěte rychleji. Při nižších teplotách a vyšší vlhkosti uvažujte delší doby zrání, viz výše.
Měrná hmotnost	Přibližně 0,85 g/ml.
Bezpečnost	Při a po práci zajistěte dostatečnou ventilaci. Vždy skladujte a následně likvidujte čisticí textilie, lešticí kotouče, houby apod., které jsou ještě vlhké nebo dokonce mírně nasáklé, ve vzduchotěsné kovové nádobě nebo ve vodě, neboť existuje nebezpečí samovznícení způsobeného obsahem rostlinného oleje. Výrobek jako takový není samovznětlivý. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. EUH208 Obsahuje limonen, soli kobaltu (2+). Může vyvolat alergickou reakci.
Nakládání s odpadem	Podle právních předpisů platných v daném místě.
Balení	0,25 l, 0,75 l, 2,5 l, 10 l, 30 l, 200 l.
Skladování	V chladnu a suchu. Doba trvanlivosti: viz. obal. Nepoužitá množství výrobku přelijte do menší nádoby k uskladnění, aby se minimalizovalo množství zbytečného vzduchu.

Technický list

Univerzální olej ARDVOS č. 266

Dřevo

Příprava:

Dřevo musí být suché (objem vlhkosti nižší než 12 %), pevné, nasákavé, čisté, prosté pryskyřice a prachu.

Postupně obrušte smirkovým papírem o zrnitosti max. 240 (nábytek) nebo 180 (podlahy). Testovací nátěr se doporučuje pro dřevo obsahující kyselinu tříslouvou nebo barviva. Lepidlo musí být absolutně suhé.

Aplikace:

V závislosti na požadavcích povrchu, nasákavosti a typu dřeva aplikujte 1 až 3 tenké vrstvy.

Po prvních 2 nátěrech odstraňte nevsáknutý olej po 20 – 30 minutách a naneste 3., velmi tenký, nátěr a okamžitě vyleštěte plstěným kotoučem nebo látkou z nebarvené bavlny. Na podlahách a silně namáhaných površích aplikujte nejméně 3 nátěry, rozetřete aplikátorem, válečkem s krátkým vlasem nebo strojem. Na hrany použijte excentrickou brusku. Pro leštění můžete použít tytéž stoje anebo prostý nepelichající bavlněný bal.

Renovace starého nábytku

Nátěry, u nichž se zanáší póry (barvy na olejové bázi, laky, krycí barvy), a voskové povrchy se rovněž musí přebrousit nebo odstranit, dokud se nesejmou všechny staré zbytky. Staré nátěry s otevřenými póry se musí vyčistit; je-li to nutné, musí se přebrousit a musí se vyzkoušet, zda lze olej aplikovat.

Čištění

Očistěte pomocí pH-neutrálního čisticího Trena č. 556 (smíchejte max. 10 ml s 10 l vody). Otřete vlhkým, ale nikoli mokřím hadrem.

Péče

Provádějte vleštění tenké vrstvy oleje ARDVOS č. 266 dle potřeby, alespoň však 1x ročně.

Důležitá upozornění

Přebroušení jemným brusivem snižuje potřebný objem oleje ARDVOS. Snižuje se tím také opotřebení a špinění povrchu. Je-li broušení příliš hrubé, může se na povrchu příliš vypařovat voda a zvyšuje se možnost zelenání.

Na dřevě, které nebylo úplně napuštěno olejem ARDVOS a bylo vystaveno působení vody se mohou vytvořit skvrny nebo nestejnobarvná místa.

Vzhledem ke zhoršenému přístupu vzduchu a světla do interiérů skříní a kabinetů tyto často trpí zdlouhavým schnutím což zapříčiňuje dlouhodobý zápach po lněném oleji. Vhodnější na toto použití jsou šelaky (vysoce lesklý šelak LANDIS č. 701) nebo transparentní mořidlo KALDET č. 270.

Produkty vhodné pro následné vrstvy: tvrdý vosk ALISA č. 302, olejový vosk BIVOS č. 375.

V místech vystavených stříkající vodě nebo zvýšené vlhkosti povrch už nevoskujte. Pro pracovní desky použijte olej na pracovní desky KUNOS č. 243.

Tyto pokyny jsou výsledkem mnohaletého výzkumu a testování v praxi. Jsou podloženy našimi nejaktuálnějšími odbornými poznatky. Nová fakta mohou tyto poznatky zneplatnit. Tento technický list má sloužit pro informaci a jako pokyny. Nelze z něj vyvozovat právní odpovědnost. V případě pochyb se obraťte na maloobchodního či velkoobchodního prodejce či výrobce.

Prosinec 2016