

Technický list

ALISA tvrdý vosk č. 302

N znamená

LIVOS neutral

Pro alergiky a jedince citlivé na chemikálie.

Bez pomerančového oleje

Oblast použití	Pro údržbu dřevěných ploch v interiéru, které byly voskované nebo olejované. Jako konečná úprava povrchů penetrovaných LIVOS šelakem. Nevhodné pro místa se zvýšenou vlhkostí.
Technické parametry	Bez ředidel. Po vyzrání vytváří saténově lesklý povrch. Splňuje podmínky DIN EN 71, část 3 – použití na úpravu hraček. Splňuje podmínky DIN 53 160, je odolný proti potu a slinám.
Složení	Ořechový olej, olej světlice barvířské, včelí vosk, carnabový vosk, estery přírodních pryskyřic a dehydrovaný aminocukr.
Odstíny	Čirý.
Způsob aplikace	Látkou, špachtlí nebo strojově (viz druhou stranu).
Vydatnost	1l je dostatečný na přibližně 200 m ² , tj. 5 ml/m ² . Vydatnost může být výrazně nižší dle stavu a nasákavosti povrchu. Vždy proveďte zkušební aplikaci!
Doba zrání	1 hodinu při 23 °C a 50% vlhkosti. Po přešetění nechejte vyzrát 16 hodin.
Měrná hmotnost	Přibližně 0,85 g/ml.
Bezpečnost	Vždy skladujte a následně likvidujte čisticí textilie, lešticí kotouče, houby apod., které jsou ještě vlhké nebo dokonce mírně nasáklé, ve vzduchotěsné kovové nádobě nebo ve vodě, neboť existuje nebezpečí samovznícení způsobeného obsahem rostlinného oleje. Výrobek jako takový není samovznětlivý. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
Nakládání s odpadem	Podle právních předpisů platných v daném místě.
Balení	0,2 l, 2,5 l.
Skladování	V chladnu a suchu. Doba trvanlivosti: viz obal. Po otevření spotřebujte do 3 měsíců.

Technický list

ALISA tvrdý vosk č. 302

Příprava	Napenetrujte LIVOS oleji nebo šelakovou penetrací LANDIS č. 718 nebo krycím lakem BASKO č. 740.
Aplikace	Základní nátěr musí být suchý. 24 – 48 hodin po aplikaci naneste velice tenkou vrstvu tvrdého vosku ALISA č. 302. Použijte látku nebo špachtli a vleštěte do povrchu použitím leštící nebo plstěné podložky. Upozornění! Příliš silná vrstva může lepit a obtížně se leští. V takovém případě měňte leštící podložky častěji. Při ošetřování nábytku může být vosk nanášen pomocí látkového balu, voskovacím štětcem nebo leštícím kotoučem. Ošetřené povrchy leštěte nejdříve 1 hodinu po aplikaci, velkou silou ve směru let. Použijte látku, leštící štětec, ruční leštičku nebo elektrickou leštičku na podlahy. Až poklesne teplota vyvolaná třením tak je konečný povrch hedvábně lesklý a nelepivý. Pokud je třeba, leštění opakujte druhý den, kdy bude vosk ještě více vyzrálý.
Renovace	Extrémě znečištěná, opotřebovaná a poškozená místa očistěte pomocí pH-neutrálního čisticího prostředku TRENA č. 556 a je-li třeba, přebruste a znovu ošetřete olejem nebo šelakem. Znovu naneste tenkou vrstvu tvrdého vosku ALISA č. 302 a vyleštěte.
Čištění a péče	Odstraňte prach vysavačem nebo mopem. Šmouhy od gumy nebo odolná špína mohou být odstraněny ředidlem SVALOS č. 292. Po očištění znovu přeštěte. Dle způsobu použití aplikujte BIVOS olejový vosk č. 375 jako následnou péči a to 1x až 2x ročně. Čistěte vodou s pH-neutrálním čisticím prostředkem TRENA č. 556 a každé 4. až 5. čištění použijte přírodní tekutý čisticí prostředek GLANOS č. 559 namísto TRENY.
Důležitá upozornění	Během prvních tří týdnů po aplikaci zatěžujte podlahu co nejméně. Pro dočasné použití čerstvě voskované podlahy ji překryjte vlnitým kartonem nebo podobným prodyšným materiálem. Nepřikrývejte koberci. Nejvíce podlaze škodí písek, vlhkost a špína.

Tyto pokyny jsou výsledkem mnohaletého výzkumu a testování v praxi. Jsou podloženy našimi nejaktuálnějšími odbornými poznatky. Nová fakta mohou tyto poznatky zneplatnit. Tento technický list má sloužit pro informaci a jako pokyny. Nelze z něj vyvozovat právní odpovědnost. V případě pochyb se obraťte na maloobchodního či velkoobchodního prodejce či výrobce.

Prosinec 2016