

Technický list

BODIOS voskové mořidlo – vodní báze č. 340

Oblast použití	Na dřevo jehličnanů v interiéru – zejména obklady, včetně panelových a kazetových. Vhodné pro airbrush. Nevhodné pro místa vystavená stříkající vodě, podlahy a pracovní desky.												
Technické parametry	Pastelově barevný, matný, vodnatý a leštitelný. Splňuje podmínky DIN 53 160, je odolný proti potu a slinám. Certifikace dle DIN EN 71, část 3., vhodný pro hračky.												
Složení	Voda, jílové a minerální pigmenty, oxid titaničitý, polysacharidy, glycerolester přírodní pryskyřice, etanol, rozmarýnová silice, mýdlo ze včelího vosku, včelí vosk, lněný olej, damarová pryskyřice, pomerančová silice, izoalifáty, metyl celulóza, modřínová pryskyřice, lněný olej – polymerizovaný lněný olej – ester přírodní pryskyřice, šelak, borax a kyselina boritá, kyselina křemičitá, ricinový olej – polymerizovaný ricinový olej, proteiny a chlorid stříbrný.												
Odstíny	<table><tr><td>002 čirá</td><td>107 antracit</td><td>143 meruňka</td></tr><tr><td>023 mirabelka</td><td>112 limetka</td><td>175 dánská běl</td></tr><tr><td>034 rakytník řešetlákový</td><td>121 hořec</td><td>201 bílá</td></tr><tr><td>043 třešeň</td><td>125 světle modrá</td><td></td></tr></table> <p>všechny odstíny jsou vzájemně mísitelné. Barvy mohou být zesvětleny použitím čírého odstínu. BODIOS může být také dobarven 0,5 – 3 % pigmentového koncentráту SUNNO č. 425.</p>	002 čirá	107 antracit	143 meruňka	023 mirabelka	112 limetka	175 dánská běl	034 rakytník řešetlákový	121 hořec	201 bílá	043 třešeň	125 světle modrá	
002 čirá	107 antracit	143 meruňka											
023 mirabelka	112 limetka	175 dánská běl											
034 rakytník řešetlákový	121 hořec	201 bílá											
043 třešeň	125 světle modrá												
Ředění	K okamžitému použití.												
Způsob aplikace	Velice tenkou vrstvou houbou nebo štětcem při teplotě nad 12 °C.												
Vydatnost	1 l je dostatečný na přibližně 15 – 20 m ² , tj. 57 ml/m ² . Vydatnost může být výrazně nižší dle stavu a nasákavosti povrchu. Vždy proveďte zkušební aplikaci!												
Doba zrání	Leštění je možné po 5 – 60 minutách v závislosti na vlhkosti a teplotě. Poté může být zatěžován.												
Čištění	Nástroje čistěte ihned po použití teplou mýdlovou vodou s LATIS intenzivním čističem č. 551 nebo TRENA PH-neutrálním čističem č. 556.												
Měrná hmotnost	Přibližně 1,0 g/ml.												
Bezpečnost	P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ EUH208 Obsahuje limonen. Může vyvolat alergickou reakci.												
Nakládání s odpadem	Podle právních předpisů platných v daném místě.												
Balení	0,5 l, 5 l, 30 l.												
Skladování	V chladnu a suchu. Doba trvanlivosti: viz obal. Po použití pečlivě uzavřete víčko.												
Obal	Vyroběn z polyetyleny (PE). Tento materiál má neutrální účinky na podzemní vodu a lze jej recyklovat.												

Technický list

BODIOS voskové mořidlo – vodní báze č. 340

Příprava	Povrch musí být suchý, pevný, nasákavý, čistý, prostý pryskyřice a prachu a broušený (zrno alespoň 220).
Aplikace	<p>Před použitím důkladně promíchejte nebo protřepejte. Naneste velice tenkou vrstvu ve směru let. Použijte bavlněný bal nebo štětec s přírodním vlasem. Pokud se během leštění vrstva vosku zmenšuje, uberte na síle nebo prodlužte čas zrání. Případné defekty se během leštění projeví.</p> <p>Pro větší ochranu proti mechanickému opotřebení aplikujte po vyleštění tenkou vrstvu Univerzálního dřevního oleje ARDVOS č. 266 nebo Uzavíracího laku KUNOS na bázi přírodního oleje č. 244, s výjimkou odstínů 125 a 112. V závislosti na množství může povrch mírně ztmavnout do nahnědlého odstínu.</p>
Čištění a péče	Čistěte vodou s pH-neutrálním čisticím TRENA č. 556. Následnou péči provádějte obnovou celého povrchu voskem BODIOS.
Důležitá upozornění	Obzvláště zajímavých efektů může být dosaženo pomocí různých technik houbou a střídáním různých odstínů vosku.

Tyto pokyny jsou výsledkem mnohaletého výzkumu a testování v praxi. Jsou podloženy našimi nejaktuálnějšími odbornými poznatky. Nová fakta mohou tyto poznatky zneplatnit. Tento technický list má sloužit pro informaci a jako pokyny. Nelze z něj vyvozovat právní odpovědnost. V případě pochyb se obraťte na maloobchodního či velkoobchodního prodejce či výrobce.

Prosinec 2016