

Technický list

Olej na venkovní podlahy ALIS č. 579

Oblast použití	Na všechno exteriérové masivní dřevo jako teak, bangkirai, douglasovu jedli, cedr. Vhodné na venkovní dřevěné podlahy.																
Technické parametry	Po dvou nátěrech vytváří voděodolný a vodoodpudivý povrch odolný UV záření. Obnovuje původní vzhled dřeva. Splňuje DIN 53 160, odolnost proti potu a slinám. Certifikováno dle DIN EN 71, část 3., jako vhodné pro hračky.																
Složení	V závislosti na odstínu: Lněný olej – polymerizovaný Lněný olej – ester přírodní pryskyřice, lněný olej, mikromletý vosk, oxid titaničitý, kyselina křemičitá, pomerančová silice, minerální pigmenty, ricinový olej – polymerizovaný lněný olej, lněný olej – dřevní olej – polymerizovaný lněný olej, dřevní olej, dehydrovaný aminocukr, borovicová silice, sojový lecitin, křída, kaolín a bezolovnatá vysoušecí činidla (Ca, Co, Zn, Zr).																
Odstíny	<table border="0"> <tr> <td>022 zimostřez</td> <td>048 kaštan*</td> <td>212 světle šedá</td> <td>068 světlý teak</td> </tr> <tr> <td>072 dub</td> <td>101 černá</td> <td>554 oregonská pinie</td> <td>593 modřín</td> </tr> <tr> <td>748 břidlicově šedá</td> <td></td> <td>794 šedá akácie</td> <td>052 fernambuk</td> </tr> <tr> <td>922 stříbrně šedá</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>* Odpovídá odstínu mnoha exotických dřev.</p> <p>Odstín barvy se může měnit v závislosti na drsnosti povrchu. Čím hrubší povrch, tím tmavější odstín.</p>	022 zimostřez	048 kaštan*	212 světle šedá	068 světlý teak	072 dub	101 černá	554 oregonská pinie	593 modřín	748 břidlicově šedá		794 šedá akácie	052 fernambuk	922 stříbrně šedá			
022 zimostřez	048 kaštan*	212 světle šedá	068 světlý teak														
072 dub	101 černá	554 oregonská pinie	593 modřín														
748 břidlicově šedá		794 šedá akácie	052 fernambuk														
922 stříbrně šedá																	
Způsob aplikace	Odstraňte případný škrálop a pečlivě promíchejte. Aplikujte dva nátěry štětcem nebo válečkem ve směru let. Pracujte za suchého počasí, nízké vlhkosti a teplotě nad 12 °C.																
Vydatnost	<p>Profilovaná terasová prkna:</p> <p>1. vrstva: 1 litr stačí na cca 7 m², tj. 140 ml/m².</p> <p>2. vrstva: 1 litr stačí na cca 35 m², tj. 30 ml/m².</p> <p>Vydatnost může být až 3x vyšší pro hladké, hoblované povrchy.</p>																
Doba zrání	Doba zrání při teplotě 23 °C a relativní vlhkosti 50 % je od 5 do 8 hodin. Následné nátěry lze aplikovat po 18 hod. Při vyšších teplotách uvažujte kratší doby zrání.																
Čištění	Čistěte nástroje ihned po použití ředidlem SVALOS č. 222 nebo čisticím na štětce LEVO č. 997.																
Měrná hmotnost	Přibližně 0,87 g/ml.																
Bezpečnost	<p>Při a po práci zajistěte dostatečnou ventilaci.</p> <p>Vždy skladujte a následně likvidujte čisticí textilie, lešticí kotouče, houby apod., které jsou ještě vlhké nebo dokonce mírně nasáklé, ve vzduchotěsné kovové nádobě nebo ve vodě, neboť existuje nebezpečí samovznícení způsobeného obsahem rostlinného oleje.</p> <p>Výrobek jako takový není samovznětlivý.</p> <p>P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/, P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. EUH208 Obsahuje limonen, soli kobaltu (2+). Může vyvolat alergickou reakci.</p>																
Balení	0,25 l, 0,75 l, 2,5 l, 5 l, 10 l, 30 l.																
Nakládání s odpadem	Podle právních předpisů platných v daném místě.																
Skladování	V chladnu a suchu. Datum použitelnosti viz štítek. Po použití pevně uzavřete víčko.																

Technický list

Olej na venkovní podlahy ALIS č. 579

Příprava	Povrch musí být suchý, pevný, nasáklavý, čistý a prostý prachu. Řasy a houby pečlivě odstraňte čisticím GLOUROS č. 1806.
Aplikace	Před použitím důkladně promíchejte. Vždy proveďte zkušební aplikaci. Při koupi probarveného oleje preferujte všechna balení ze stejné šarže. Odstraňte případný škrálop. Otestujte přilnavost, tvoření kapek může znamenat vysoký obsah vlhkosti ve dřevě. Aplikujte ve směru let štětcem nebo válečkem při teplotě nad 10 °C. Následné vrstvy proveďte do 4 týdnů.
Terasy	1. nátěr vydatně nanést a nechat plně vsáknout, 2 nátěr v tenší vrstvě a po 5 – 10 minutách (v závislosti na podmínkách) rozetřít ve směru let.
Okna	Vybrousit zrnitostí 80 a 120. První nátěr nanést štětcem nebo válečkem v dostatečné vrstvě a nechat plně vsáknout, po 5 – 20 minutách rozetřít ve směru let. Mezibrus zrnitostí 240. Následné nátěry proveďte v tenké vrstvě a v závislosti na nasáklavosti dřeva setřete přebytečný olej po 5 – 10 minutách. Po druhém nátěru by se měla vytvořit tenká vrstva. Spoje nových oken očistěte ihned po aplikaci 1. vrstvy a víc již nepřetírejte. Nepřetírejte silikon, silikonujte až po úplném vyzrání oleje.
Fasády	Nátěr nanést v dostatečné vrstvě a nechat plně vsáknout, po 5 – 20 minutách rozetřít ve směru let. Následné vrstvy viz. Okna
Čištění	Čistěte pomocí vodního roztoku přírodního čisticího na obklad a zdivo GLOUROS č. 1806 alespoň jeden krát ročně.
Péče	Když je povrch matný nebo jsou na něm vidět škrábance přetřete jedním nátěrem.
Důležitá upozornění	Vždy proveďte zkušební aplikaci na nenápadném místě abyste zkonrolovali kompatibilitu se stávajícím nátěrem a stavem povrchu. Povrchy vystavené silné povětrnosti (terasy, ploty) natírejte pouze pokud je dřevo úplně suché. Teak a bangkirai uvolňují vlhkost velice pomalu a je nutné je natírat pouze při dlouhodobě suchém počasí. Při odkapávání nebo tvoření bublin může být příčinou nepřilnavost k povrchu (např. že byl povrch příliš jemně vybroušen). Vyřešíte přebroušením hrubším zrnem.

Tyto pokyny jsou výsledkem mnohaletého výzkumu a testování v praxi. Jsou podloženy našimi nejaktuálnějšími odbornými poznatky. Nová fakta mohou tyto poznatky zneplatnit. Tento technický list má sloužit pro informaci a jako pokyny. Nelze z něj vyvozovat právní odpovědnost. V případě pochyb se obraťte na maloobchodního či velkoobchodního prodejce či výrobce.

Prosinec 2016